



(19)

(11) Publication number:

10212439 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 09031328

(51) Intl. Cl.: C09D 11/00

(22) Application date: 30.01.97

<p>(30) Priority:</p> <p>(43) Date of application publication: 11.08.98</p> <p>(84) Designated contracting states:</p>	<p>(71) Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD KEIWA SHOKO KK</p> <p>(72) Inventor: MATSUMURA KAZUYUKI KAMEI MASANAO KAWASHIMA YASUSHI</p> <p>(74) Representative:</p>
--	--

(54) WATER-RESISTANT INK COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a water-resistant ink composition giving printed images excellent in water resistance, high in storage stability and ink discharge stability, and excellent in color development.

SOLUTION: This water-resistant ink composition comprises (1) 10 pts.wt. of a water-soluble dye compound and/or an organic pigment compound, (2) 2-60 pts.wt. of an organic silicon compound obtained by hydrolyzing (A) 100 pts.wt. of a nitrogen atom-containing organic group-having hydrolyzable silane of the formula: YR_1mSiR_23-m [R_1 is a 1-8C nonsubstituted or nitrogen-free substituted monovalent hydrocarbon group; R_2 is a 1-4C alkoxy group or an acyloxy group; Y is a nitrogen atom-containing organic group; (m) is 0 or 1], or its partial hydrolyze, and (B) 5-200 pts.wt. of a hydrolyzable silane of the formula: R_3nSiR_44-n (R_3 is a 1-8C nonsubstituted or nitrogen-free substituted monovalent hydrocarbon group; R_4 is a 1-4C alkoxy group or an alkoxy group; (n) is 0; 1 or 2] or its partial hydrolyzate, and (3) 30-10,000 pts.wt. of water.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-212439

(43) 公開日 平成10年(1998) 8月11日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

C 0 9 D 11/00

C 0 9 D 11/00

審査請求 未請求 請求項の数5 F D (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願平9-31328

(22) 出願日 平成9年(1997) 1月30日

(71) 出願人 000002060

信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(71) 出願人 000165088

恵和商工株式会社

大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番5号

(72) 発明者 松村 和之

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10

信越化学工業株式会社シリコン電子材料
技術研究所内

(74) 代理人 弁理士 小島 隆司 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耐水性インク組成物

(57) 【要約】 (修正有)

【解決手段】 (I) 水溶性染料化合物及び／又は有機顔料化合物10重量部、(II) 式(1)

$YR^1_nSiR^2_m$ … (1)

(R¹はC₁₋₄非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、R²はC₁₋₄アルコキシ基又はアシロキシ基、Yは窒素原子含有有機基、mは0又は1)で表される窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物100重量部と、式(2)

$R^3_nSiR^4_m$ … (2)

(R³はC₁₋₄非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、R⁴はC₁₋₄アルコキシ基又はアシロキシ基、nは0、1又は2)で表される加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物5~200重量部とを加水分解することによって得られる有機ケイ素化合物2~60重量部、及び(III) 水

30~10,000重量部を

含有する耐水性インク組成物。

【効果】 印字画像の耐水性に優れ、保存安定性、イン




ク吐出安定性も高く、発色性にも優れる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (I) 水溶性染料化合物及び／又は有機顔料化合物10重量部、(II) 下記一般式(1)



(式中、R¹は炭素数1～8の非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、R²は炭素数1～4のアルコキシ基又はアシロキシ基、Yは窒素原子含有有機基であり、mは0又は1である。)で表される窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物100重量部と、下記一般式(2)



である請求項1記載の耐水性インク組成物。

【請求項3】 加水分解性シラン(B)がSi(OCH₃)₃、Si(OC₂H₅)₃、CH₃Si(OCH₃)₃、又はCH₃Si(OC₂H₅)₃である請求項1又は2に記載の耐水性インク組成物。

【請求項4】 保湿剤1～40重量部を含有してなる請求項1乃至3のいずれか1項に記載の耐水性インク組成物。

【請求項5】 インクジェット記録用である請求項1乃至4のいずれか1項に記載の耐水性インク組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、水性インクを用いた記録方法、特にインクジェット記録方法に好適に用いることができるインク組成物であって、被記録材に印字乾燥後、水や汚水に晒されても印字画像が全く乱れることなく、保存安定性、インク吐出安定性、発色性、耐水性に優れた耐水性インク組成物に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来より、インクジェット記録方法としては種々のインク(記録液)吐出方式が採用されており、例えば、静電気吸引方式、圧電素子を用いてインクに機械的振動又は変異を与える方式、インクを加熱発泡させてその圧力を利用する方式等により、インクの小滴を発生させ、それらの一

(式中、R¹は炭素数1～8の非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、R²は炭素数1～4のアルコキシ基又はアシロキシ基、nは0、1又は2である。)で表される加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物5～200重量部とを加水分解することによって得られる有機ケイ素化合物 2～60重量部、及び(III)水 30～10、000重量部を含有することを特徴とする耐水性インク組成物。

【請求項2】 加水分解性シラン(A)が

【化1】

部又は全部を紙等の被記録材に付着させる記録方法が知られている。これらは騒音の発生が少なく、高速印字や多色印字が可能であることから、優れた記録方法として一般に採用されている。

【0003】ところで、一般にインクジェット記録方法に使用されるインクとしては、安全性、記録特性の面から主に水を主成分とするものが使用されているが、ノズルの目詰まり防止及び吐出安定性の向上を図るために多価アルコールも添加されている。

【0004】しかし、インク記録装置等の性能の向上と普及に伴い、インク剤に対してもより高い特性の向上が要求されつつある。その中でも特に要求されている特性として耐水性がある。最近では一般事務、家庭用としてインクジェットプリンターの普及もめざましいものがあるが、このような環境では印刷物が水やコーヒー、ジュースなどの飲料水、汚水などに触れる機会が多くなってしまったため、耐水性がどうしても必要となる。

【0005】即ち、現在市販されている発色性のよい水溶性染料系インクには、耐水性が殆どなく、このため水などに触れると印字画像が色のにじみなどによりおかしくなる場合が殆どである。これは染料自体が水溶性であるということ、また吐出安定性の向上のため添加されている多価アルコールも水溶性であるので、印字画像が水に触れた場合、それらの成分が水を呼び込み、画像が乱れてしまうためである。

【0006】この場合、染料系インクの高価アルコール成分をなくすことも考えられるが、そうすると吐出安定性が悪くなる。

【0007】一方、染料自体に反応性を持たせ、基材と結合させる試みが「色材」67[6](356-361(1994))に報告されている。これは染料自体にアルコキシシリル基を導入し、反応性を持たせたものである。しかし、水溶性染料には、水溶性を発現させるため、通常—SONa基、—NH基、—CN基などの極性基が導入されており、これら極性基がアルコキシシリル基と反応してしまい、アルコキシシリル基をうまく導入することは困難であり、しかもこのようなものでは水溶液中での安定性が悪く、コスト的にも不利であるという問題を有している。

【0008】また、「色材」66[9](517-522(1993))には、テトラエトキシシラン又はメルトリエトキシシランに染料を添加し、ゾル液を調製後、これをガラス基材に処理し、染料を固定化する方法が提案されているが、このようなゾル液を一般的に塩基性を示す水性インクに添加すると、添加した途端にゲル化してしまい、水性インクには使用できないという不都合がある。

【0009】更に、一般的に耐水性付与添加剤としてよく使用されるものにシリコン化合物があり、これは溶剤系では優れた耐水性を付与することができるが、水中で安定なものはあまりなく、あっても弱酸性下でやや安定性がある程度であり、系がアルカリ性に傾くと安定性を失ってしまうものが殆どである。水溶性染料は一般的にアルカリ性を示すものが多々あるので、このような系には使用できない。

【0010】また更に、特開平6-279678号公報には、水系表面処理組成物が提案されている。これはアミノリアルコキシシランとそのアミノ基と反応する有機化合物を反応させ加水分解させたもの、或いはそれとテトラアルコキシシランのような有機金属化合物を更に反応させたものを主成分とする水溶液処理剤である。しかし、この方法では、水溶性に大きく関与するアミノ基が有機基と反応しているため主剤の水溶性が乏しい。また、それをカバーするため、その処理液に安定剤として陰イオン界面活性剤を加えているが、水性インクの添加剤が入っていると、耐水性が悪化する場合がある。しかも、この処理液の長期保存安定性はあまりよくなく、かつアルカリ性領域では不安定であるため、水溶性のインク組成物への添加剤としては有効に使用できないという問題がある。

【0011】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、水性インクを用いた記録方法(とりわけインクジェット記録方法)に好適に用いられるインク組成物であって、そのインクにより印字された印字画像が水に全く冒

されない耐水性に優れたインク組成物を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、

(I) 水溶性染料化合物及び／又は有機顔料化合物、

(II) 下記一般式(1)



(式中、 R^1 は炭素数1～8の非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、 R^2 は炭素数1～4のアルコキシ基又はアシロキシ基、 Y は窒素原子含有有機基であり、 m は0又は1である。)で表される窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物100重量部と、下記一般式(2)



(式中、 R^3 は炭素数1～8の非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、 R^4 は炭素数1～4のアルコキシ基又はアシロキシ基、 n は0、1又は2である。)で表される加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物5～200重量部との混合物を水中或いは加水分解に必要である以上の水を含む有機溶剤中で加水分解することによって得られる有機ケイ素化合物、及び

(III) 水を特定の割合で配合することによって得られるインク組成物が、水性インクを用いた記録方法(特にインクジェット記録方法)に好適に使用し得、インクにより印字された印字画像が水分に全く冒されず、優れた耐水性を示す上、保存安定性、インク吐出安定性、発色性に優れたものであることを知見し、本発明をなすに至った。

【0013】従って、本発明は、(I) 水溶性染料化合物及び／又は有機顔料化合物10重量部、(II) 上記式(1)の窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物100重量部と、上記式(2)の加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物5～200重量部とを加水分解することによって得られる有機ケイ素化合物2～60重量部、及び(III) 水30～10、000重量部を含有してなることを特徴とする耐水性インク組成物を提供する。

【0014】以下、本発明につき更に詳しく説明すると、本発明の(I)成分である水溶性染料化合物は、一般の水溶性インクの染料成分として使用されるものでよく、特に制限されるものでないが、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローなどの色を与える公知の色素成分として用いられるものを好適に使用することができ、具体的にはアシッドイエロー17、アシッドイエロー23、アシッドイエロー73、ダイレクトイエロー86等のイエロー染料、アシッドレッド1、アシッドレッド8、アシッドレッド14、アシッドレッド37、アシッドレッド52、アシッドレッド87、アシッドレッド92、ア

(式中、R³は炭素数1～8の非置換又は窒素原子を含

【化2】



(式中、 R^5 、 R^6 、 $\text{R}^9 \sim \text{R}^8$ 、 R^{16} は水素原子又は炭素数1～8の一価炭化水素基で、 R^8 は炭素数1～8のアルコキシ基であってもよい。なお、 R^5 と R^6 、 R^9 と R^{10} と R^{11} 、 R^{12} と R^{13} は互いに同一であっても異なってもよい。 R はハロゲン原子を示す。 R^7 、 R^8 、 R^{14} 、 R^{15} は炭素数1～8の二価炭化水素基で、 R^8 と R^9 、 R^{14} 、 R^{15} は互いに同一であっても異なってもよい。 p は0又は1～3の整数である。)







【0024】なお、炭素数1～8の一価炭化水素基は、 R^1 で説明したものと同様である。炭素数1～8の二価炭化水素基としては、アルキレン基などが挙げられる。

【0025】 Y として具体的には、下記式で示されるも

のを挙げることができる。 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{HNCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{H}(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{HNCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{CI}(\text{CH}_3)_3\text{N}'\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $\text{CI}(\text{CH}_3)_2(\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-) \text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、

【0026】







【化3】


$$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$$

$$\begin{aligned} & \text{H}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3, \text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{C} \\ & \text{H}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3, \text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{C} \\ & \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2, \text{H}(\text{CH}_3)\text{NCH}_2\text{C} \\ & \text{H}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH}_3(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_2, (\text{CH}_3)_2\text{N} \\ & \text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3, (\text{CH}_3)_2\text{NC} \\ & \text{H}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3, \text{Cl}^-(\text{CH}_3) \\ & {}_3\text{N}'\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3, \text{Cl}^-(\text{C} \\ & \text{H}_3)_2\text{N}'\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3, \text{C} \\ & \text{l}^-(\text{CH}_3)_2(\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-)\text{N}'\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si} \\ & \text{Si}(\text{OCH}_3)_3, \text{Cl}^-(\text{CH}_3)_2(\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH} \\ & -)\text{N}'\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3, \text{H}_2 \\ & \text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3, \\ & \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_2\text{C} \\ & \text{H}_3)_3, \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SiCH} \end{aligned}$$

, (OCH₃)₂, H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂
 SiCH₂(OCH₂CH₃)₂, H₂NCH₂CH₂NHC
 H₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₂, H₂N
 CH₂CH₂NHCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si
 (OCH₂CH₃)₂, H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂N
 HCH₂CH₂CH₂SiCH₃(OCH₃)₂, H₂NCH₂
 CH₂NHCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂SiCH₃
 , (OCH₂CH₃)₂.



【0029】

【化4】



【0030】





【化5】



【0031】 これらの中で特に好ましくは下記に示すものであり、これらの部分加水分解物を用いてもよい。

【0032】

【化6】



【0033】次に、上記加水分解性シラン (A) 又はその部分加水分解物と混合して用いられる加水分解性シラン (B) は、下記一般式 (2) で表され、その 1 種を単独で又は 2 種以上を組み合わせ用いることができ、その部分加水分解物を使用してもよい。

【0034】



(式中、R¹は炭素数 1～8 の非置換又は窒素原子を含有しない置換の一価炭化水素基、R'は炭素数 1～4 のアルコキシ基又はアシロキシ基、n は 0、1 又は 2 である。)

【0035】ここで、R¹の炭素数 1～8 の非置換又は置換の一価炭化水素基としては、上記 R¹で説明したものと同様である。具体的には、—CH₃、—CH₂CH₃、—CH₂CH₂CH₃、—CH₂(CH₃)₂、—CH₂

CH₂CH₂CH₃、—CH(CH₃)CH₂CH₃、—CH₂CH(CH₃)CH₃、—C(CH₃)₃、—GH₃、—C₆H₁₃などが例示される。


【0036】また、R'は炭素数 1～4 のアルコキシ基又はアシロキシ基であり、具体的には、—OCH₃、—OCH₂CH₃、—OCHCH₂CH₃、—OCH(C₂H₅)₂、—OCHCH₂CH₂CH₃、—OCH(C₂H₅)CH₂CH₃、—OCHCH(C₂H₅)CH₃、—OC(CH₃)₃、—OCOCH₃、—OCOCH₂CH₃などが例示される。

【0037】なお、n は 0、1 又は 2 である。

【0038】この式 (2) の加水分解性シラン (B) としては、下記のを例示することができる。

【0039】

【化 7】



【0040】これらの中で特に好ましくは、 $\text{Si}(\text{OCCH}_3)_4$ 、 $\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_4$ 、 $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OCCH}_3)_3$ 、又は $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_3$ 及びこれらの部分加水分解物である。

【0041】上記窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物に式(2)の加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物を混合して用いる場合、その混合比は、窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物100重量部に対し加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物5~200重量部の割合であり、より好ましくは加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物の量が10~150重量部である。この量が200重量部を超えるとアルカリ領域での安定性が悪化する。

【0042】上記加水分解性シラン(A)、(B)又はそれらの部分加水分解物を用いて加水分解し、本発明の主剤となる有機ケイ素化合物を得る場合、溶媒は主として水を使用するが、必要に応じて、水と溶解する有機溶媒であるアルコール、エステル、ケトン、グリコール類を水に添加する形で用いることができる。有機溶媒としては、メチルアルコール、エチルアルコール、1-プロピルアルコール、2-プロピルアルコール等のアルコール類、酢酸メチル、酢酸エチル、アセト酢酸エチル等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン

類、グリセリン、ジエチレングリコール等のグリコール類などを挙げることができる。

【0043】溶媒の量は原料シラン100重量部に対して400~5,000重量部が好ましい。更に好ましくは1,000~3,000重量部である。溶媒の量が400重量部より少ないと反応が進行しすぎ、系が均一にならない場合がある。また液の保存安定性も悪くなる場合がある。一方、5,000重量部より多いと経済的に不利な場合が生じる。

【0044】また、溶媒中の水の量は、水/原料シランのモル比率で5~50が好ましい。このモル比率が5より少ないと加水分解が完全に進行しにくく、液の安定性が悪化する場合がある。一方、50を超えると経済的に不利な場合が生じる。

【0045】反応方法としては、(1)混合シランを水中或いは加水分解に必要である以上の量の水を含む有機溶剤中に滴下する方法、(2)混合シラン或いは有機溶剤含有混合シラン中に水を滴下する方法、(3)加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物を水中或いは加水分解に必要である以上の量の水を含む有機溶剤中に滴下し、その後、窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物を滴下する方法、(4)窒素原子含有有機基を含有する加水分解性シラン(A)又はその部分加水分解物を水中或いは加水分

解に必要である以上の量の水を含む有機溶剤中に滴下し、その後、加水分解性シラン(B)又はその部分加水分解物を滴下する方法などが挙げられるが、耐水性インク組成物の安定性の点から、特に(1)の反応方法が好ましい。

【0046】なお、得られた有機ケイ素化合物は水溶液の形で得られるが、必要に応じて、更に水を加えたり、除去したりして、有機ケイ素化合物100重量部に対して水10~2,000重量部、好ましくは10~1,000重量部の比率に調整することができる。

【0047】(II)成分の最適添加量は、(I)成分の水溶性染料化合物及び／又は有機顔料化合物の種類により異なるが、(I)成分10重量部に対して2~60重量部、特に10~40重量部とする。添加量が2重量部より少ないと、耐水性効果が小さくなり、また60重量部より多いと、もはやそれ以上の耐水性効果を期待できず、コスト的にも好ましくない。

【0048】本発明の組成物は(III)成分として水を使用し、上記(I)及び(II)成分の溶剤として用いるものである。

【0049】ここで水の使用量は、(I)成分10重量部に対し30~10,000重量部、特に40~1,000重量部であり、30重量部よりも少ないと耐水性インク組成物の保存安定性が悪化し、また、10,000重量部より多いと画像が乱れ、目的の画像にならない。

【0050】本発明のインク組成物は、上記(I)~(III)成分を含有してなるもので、耐水性、保存安定性、インク吐出安定性、発色性に優れ、インクジェット記録方法などの水性インクを用いた記録方法に好適に使用することができるものであるが、更に必要に応じて各種添加剤を配合することができる。

【0051】例えば、ノズル詰まりを抑制し、インク吐出安定性を高めるために保湿剤を添加することができ、具体的には、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、低分子量ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコールなどを挙げることができ、これらは1種を単独で又は2種以上を混合して用いることができる。

【0052】上記保湿剤をインク組成物中に配合する場合には、(I)成分10重量部に対し1~40重量部、特に5~30重量部配合することが好ましい。ここでの配合量が1重量部よりも少ないとインク吐出安定性が悪くなる場合があり、また、40重量部よりも多いと耐水性が弱くなったり、コスト的にも好ましくない場合がある。

【0053】また、安定性などに悪影響を与えない範囲で、任意成分を適宜添加することができる。この任意成分としては、諸性能を付与させるため、UV吸収剤、消泡剤、界面活性剤などを添加してもよい。また補強用に

各種微粒子化無機酸化物あるいはそのゾル、水溶性ポリマーなどを添加することもできる。

【0054】以上のように、本発明のインク組成物は印字もしくは筆記画像の耐水性に優れるだけでなく、保存安定性、インク吐出安定性も高く、更には印字画像の発色性にも優れているという長所を持つインク組成物である。

【0055】

【実施例】以下、合成例及び実施例、比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

【0056】【合成例1】水120g(6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ 44.4g(0.2mol)及び $\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ 15.2g(0.1mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、25℃から56℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60~70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液137gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は27.3%であった。

【0057】【合成例2】水120g(6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 33.3g(0.15mol)及び $\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ 22.8g(0.15mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、25℃から53℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60~70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液117gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は27.5%であった。

【0058】【合成例3】水120g(6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_5$ 55.6g(0.25mol)及び $\text{Si}(\text{OCH}_2\text{CH}_3)_4$ 10.4g(0.05mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、27℃から49℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60~70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノール、エタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液137gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は31.1%であった。

【0059】〔合成例4〕水120g (6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 6.6g


(0.30mol)及び $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 4.1g (0.03mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、27℃から49℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60～70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液149gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は28.7%であった。

【0060】〔合成例5〕水120g (6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 53.0g (0.2mol)及び $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 13.6g (0.1mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、27℃から55℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60～70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノール、エタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液151gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は33.3%であった。

【0061】〔合成例6〕水120g (6.67mol)を攪拌機、温度計及び冷却器を備えた200mlの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに下記に示すシラン49.6g (0.20mol)及び $\text{CH}_3\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$ 13.6g (0.10mol)を混合したものを室温で10分間かけて滴下したところ、27℃から43℃に内温が上昇した。更にオイルバスにて60～70℃に加熱し、そのまま1時間攪拌を行った。次にエステルアダプターを取り付け、内温98℃まで上げ、副生したメタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物水溶液131gを得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は31.0%であった。

【0062】

【化8】



【0063】〔合成例7〕 $\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$ 228g (1.5mol)及びメタノール47.7gを攪拌機、温度計及び冷却器を備えた1.0Lの反応器に入れ、攪拌混合した。ここに0.05規定の塩酸水18.0gを10分間で滴下した。その後、氷冷し、内温10～15℃で1時間、室温下で6時間攪拌熟成した。次にエステルアダプターを取り付け、内温70℃まで上げ、メタノールを除去することにより、有機ケイ素化合物220g

を得た。このものの不揮発分(105℃/3時間)は78.7%であった。

【0064】〔実施例1〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g (固形分5.0g)

(3) 水/66.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g (固形分5.0g)

(3) 水/66.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g (固形分5.0g)

(3) 水/66.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g (固形分5.0g)

(3) 水/66.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0065】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(キャノン製BJC-600S機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行い、印字画像について下記の評価を行った。結果を表1に示す。

【0066】耐水性

インクジェット記録を行った紙を水中に浸漬し、水中から引き上げた時の印字画像の変化を観察した。

○：印字画像変化なし

△：やや水によるにじみあり

×：水によるにじみ激しい

画像の発色性

インクジェット記録を行った紙の印字画像の発色性を観察した。

○：発色性良好

×：発色性悪い

吐出安定性

1時間連続印字を行った時、ノズル吹き出し口のインクの詰まりによる印字画像のかすれが起こらないか否かを観察した。

○：印字画像のかすれなし

△：印字画像の一部かすれあり

×：印字画像のかすれ激しい

保存安定性

1日30分間の連続使用で何日間変化なく印字できるかを観察した（ノズル詰まり、印字画像のかすれが出るまでの期間）。

50℃下保存安定性

インク組成物を50℃の環境下に放置し、液の変化を観察した（液の色変化やゲルなどが発生するまで、安定に存在する期間）。

【0067】〔実施例2〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックI.F/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g（固形分10.0g）

(3) 水/48.4g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g（固形分10.0g）

(3) 水/48.4g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g（固形分10.0g）

(3) 水/48.4g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g（固形分10.0g）

(3) 水/48.4g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0068】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0069】〔実施例3〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックI.F/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g（固形分20.0g）

(3) 水/11.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g（固形分20.0g）

(3) 水/11.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g（固形分20.0g）

(3) 水/11.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g（固形分20.0g）

(3) 水/11.7g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0070】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価

は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0071】〔実施例4〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0072】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製 BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0073】〔実施例5〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0074】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製 BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0075】〔実施例6〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23／5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物／17.4g（固形分5.0g）

(3) 水／66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86／5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物／17.4g（固形分5.0g）

(3) 水／66.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0076】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製 BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0077】〔実施例7〕

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックLF／5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物／15.0g（固形分5.0g）

(3) 水／70.0g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37／5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物／15.0g（固形分5.0g）

(3) 水／70.0g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23／5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物／15.0g（固形分5.0g）

(3) 水／70.0g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86／5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物／15.0g（固形分5.0g）

(3) 水／70.0g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0078】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（キャノン製 BJC-600S機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0079】〔実施例8〕

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックLF／5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物／16.1g（固形分5.0g）

(3) 水／68.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37／5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物／16.1g（固形分5.0g）

(3) 水／68.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23／5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物／16.1g（固形分5.0g）

(3) 水／68.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86／5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物／16.1g（固形分5.0g）

(3) 水／68.9g

(4) 保湿剤：グリセリン／10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0080】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(キャノン製 BJC-600S機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0081】〔比較例1〕インクジェットプリンター機(キャノン製 BJC-600S機)付属のインクを用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0082】〔比較例2〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g(固形分5.0g)

(3) 水/79.6g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g(固形分5.0g)

(3) 水/79.6g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/4.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g(固形分5.0g)

(3) 水/79.6g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/4.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g(固形分5.0g)

(3) 水/79.6g

(4) 保湿剤：グリセリン/10.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0083】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(キャノン製 BJC-600S機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価

は実施例1と同様に行った。結果を表1に示す。

【0084】〔実施例9〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g(固形分5.0g)

(3) 水/70.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g(固形分5.0g)

(3) 水/70.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g(固形分5.0g)

(3) 水/70.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/18.3g(固形分5.0g)

(3) 水/70.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0085】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(エプソン製 MJ-500C機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0086】〔実施例10〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g(固形分10.0g)

(3) 水/52.4g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g(固形分10.0g)

(3) 水/52.4g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g(固形分10.0g)

(3) 水/52.4g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/36.6g(固形分10.0g)

(3) 水/52.4g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0087】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(エプソン製 MJ-500C機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0088】[実施例11]

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g(固形分20.0g)

(3) 水/15.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g(固形分20.0g)

(3) 水/15.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g(固形分20.0g)

(3) 水/15.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例1の有機ケイ素化合物/73.3g(固形分20.0g)

(3) 水/15.7g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0089】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機(エプソン製 MJ-500C機)に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0090】[実施例12]

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g(固形分5.0g)

(3) 水/70.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g(固形分5.0g)

(3) 水/70.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g(固形分5.0g)

(3) 水/70.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例2の有機ケイ素化合物/18.1g (固形分5.0g)

(3) 水/70.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0091】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（エプソン製 MJ-500C機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0092】〔実施例13〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例3の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0093】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（エプソン製 MJ-500C機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0094】〔実施例14〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/71.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔マゼンタインク〕

(1) 水溶性染料化合物：アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/71.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔イエローインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/71.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

〔シアンインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例4の有機ケイ素化合物/17.4g (固形分5.0g)

(3) 水/71.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0095】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（エプソン製 MJ-500C機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0096】〔実施例15〕

〔ブラックインク〕

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のクロラ

ゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物/15.0g (固形分5.0g)

(3) 水/74.0g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物: アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物/15.0g (固形分5.0g)

(3) 水/74.0g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物/15.0g (固形分5.0g)

(3) 水/74.0g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例5の有機ケイ素化合物/15.0g (固形分5.0g)

(3) 水/74.0g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0097】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機 (エプソン製 MJ-500C機) に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0098】[実施例16]

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物: アルドリッチ社製のアシッド

レッド37/5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[イエローインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のアシッドイエロー23/5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[シアンインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のダイレクトブルー86/5.0g

(2) 合成例6の有機ケイ素化合物/16.1g (固形分5.0g)

(3) 水/72.9g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0099】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機 (エプソン製 MJ-500C機) に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0100】[比較例3] インクジェットプリンター機 (エプソン製 MJ-500C機) 付属のインクを用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0101】[比較例4]

[ブラックインク]

(1) 水溶性染料化合物: 東京化成株式会社製のクロラゾールブラックLF/5.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g (固形分5.0g)

(3) 水/82.6g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1) ~ (4) 成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

[マゼンタインク]

(1) 水溶性染料化合物: アルドリッチ社製のアシッドレッド37/5.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物/6.4g (固形分5.0g)

(3) 水/82.6g

(4) 保湿剤: ジエチレングリコール/6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【イエローインク】

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のアシッドイエロー23／4.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物／6.4g（固形分5.0g）

(3) 水／82.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール／6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【シアンインク】

(1) 水溶性染料化合物：東京化成株式会社製のダイレ

クトブルー86／4.0g

(2) 合成例7の有機ケイ素化合物／6.4g（固形分5.0g）

(3) 水／82.6g

(4) 保湿剤：ジエチレングリコール／6.0g

(1)～(4)成分を混合し、耐水性インク組成物を調製した。

【0102】これら4色のインク組成物をインクジェットプリンター機（エプソン製 MJ-500C機）に用いて、通常の紙にインクジェット記録を行った。評価は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0103】

【表1】

	耐水性	画像の発色性	吐出安定性	保存安定性	50℃下 保存安定性
実施例1	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例2	○	○	○	5ヶ月	9ヶ月
実施例3	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例4	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例5	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例6	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例7	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
実施例8	○	○	○	6ヶ月	10ヶ月
比較例1	×	○	○	6ヶ月	12ヶ月
比較例2	—	○	× すぐに詰まる	—	—

【0104】

【表2】

	耐水性	画像の発色性	吐出安定性	保存安定性	50℃下 保存安定性
実施例9	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例10	○	○	○	7ヶ月	10ヶ月
実施例11	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例12	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例13	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例14	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例15	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
実施例16	○	○	○	8ヶ月	12ヶ月
比較例3	×	○	○	12ヶ月	12ヶ月
比較例4	—	○	× すぐに詰まる	—	—

【0105】

【発明の効果】本発明の耐水性インク組成物は、印字画

像の耐水性に優れるだけでなく、保存安定性、インク吐出安定性も高く、更には印字画像の発色性にも優れてお

り、インクジェット記録方式プリンターに好適に使用で きる。

フロントページの続き

(72)発明者 亀井 正直

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
信越化学工業株式会社シリコン電子材料
技術研究所内

(72)発明者 川島 康司

和歌山県日高郡印南町印南原4026-15